

# CAVIFLEX C2TE

## DESCRIZIONE

Adesivo in polvere antigelivo e con ottima flessibilità indicato per sovrapposizioni e guaine cementizie. Idoneo per interni ed esterni, utilizzabile con materiali come gres porcellanato, ceramiche, pietra naturali, pietre assorbenti, klinker.

## PREPARAZIONE E POSA IN OPERA

I supporti devono essere puliti, omogenei, senza presenza di polveri, vernici o materiali oleosi. La posa non deve essere effettuata su supporti ancora umidi per evitare ritiri successivi alla posa delle piastrelle, soprattutto per quanto riguarda l'asciugatura dei massetti. Prima dell'applicazione bagnare i sottofondi assorbenti o surriscaldati dal sole senza lasciare ristagni d'acqua.

## APPLICAZIONE

Assicurare un contatto completo con il sottofondo per sfruttare l'aggiustabilità dell'adesivo, stendendo inizialmente con la parte liscia della spatola e solo in un secondo momento con quella dentellata. Verificare che sull'adesivo steso non si formi una pellicola superficiale in caso contrario reimpastare con un po' di adesivo fresco. Verificare sempre che la percentuale di contatto con la piastrella sia circa del 70% rimuovendone una dopo la posa/assestamento. Non aggiungere acqua al prodotto che sta indurendo.

## DATI TECNICI

<b>Aspetto</b>	Polvere
<b>Colore</b>	Bianco-Grigio
<b>Resa</b>	2-5 kg/m <sup>2</sup> a seconda del formato
<b>Granulometria</b>	max 0,7 mm
<b>Classificazione</b>	C2TE
<b>Acqua d'impasto</b>	6-7 litri di acqua ogni 25 kg di prodotto
<b>Consumo</b>	2-5 kg/m <sup>2</sup> a seconda del formato
<b>Spessore di applicazione</b>	5mm-7mm
<b>Tempo Aperto EN 13501-1</b>	Superiore a 30 min
<b>Tempo di vita impasto</b>	8 ore
<b>Tempo di registrazione</b>	Superiore a 50 min
<b>Pedonabilità</b>	12-24 ore
<b>Adesione Iniziale a 28 giorni</b>	≥ 1,8 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adesione dopo azione del calore</b>	≥ 1,7 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adesione dopo immersione in acqua</b>	≥ 1,1 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adesione dopo cicli di gelo-disgelo</b>	≥ 1,4 N/mm <sup>2</sup>
<b>Classe</b>	EN 12004 come C2TE-ISO 13007-1 come C2TE



# CAVIFLEX C2TE

## AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.

Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. Si consiglia l'uso dei guanti per la posa del prodotto.

## IMBALLO

Sacchi da 25 kg

Pallet da 1600 kg

## STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontana da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore 12 mesi.

CA.VI. S.R.L.

Sede Legale: Via Abate Meli 51 – 92020 Palma di Montechiaro (AG)

Sede Operativa: Stada Provinciale per Marina Km 2 – 92020 Palma di Montechiaro (AG)

P.Iva 03033230842 – [amministrazione@cavisrl.it](mailto:amministrazione@cavisrl.it)