

CAVIFLEX S1

DESCRIZIONE

Adesivo in polvere di colore bianco o grigio per piastrelle inassorbenti, pietre assorbenti, pietra naturale, sovrapposizioni, guaine cementizie anche per grandi formati. Vivamente consigliato per la posa di pannelli isolanti come polistirolo o altri pannelli per facciate esterne.

PREPARAZIONE E POSA IN OPERA

I supporti devono essere puliti, omogenei, senza presenza di polveri, vernici o materiali oleosi. La posa non deve essere effettuata su supporti ancora umidi per evitare ritiri successivi alla posa delle piastrelle, soprattutto per quanto riguarda l'asciugatura dei massetti. Prima dell'applicazione bagnare i sottofondi assorbenti o surriscaldati dal sole senza lasciare ristagni d'acqua.

APPLICAZIONE

Assicurare un contatto completo con il sottofondo per sfruttare l'aggiustabilità dell'adesivo, stendendo inizialmente con la parte liscia della spatola e solo in un secondo momento con quella dentellata. Verificare che sull'adesivo steso non si formi una pellicola superficiale in caso contrario reimpastare con un po' di adesivo fresco. Verificare sempre che la percentuale di contatto con la piastrella sia circa del 70% rimuovendone una dopo la posa/assestamento. Non aggiungere acqua al prodotto che sta indurendo.

DATI TECNICI

Aspetto	Polvere
Colore	Bianco-Grigio
Classificazione	C2TE – S1
Acqua d'impasto	6-7 litri di acqua ogni 25 kg di prodotto
Resa	2-5 kg/m ² a seconda del formato
Granulometria	Max 0.7 mm
Spessore di applicazione	5mm-7mm
Tempo Aperto EN 13501-1	Superiore a 30 min
Tempo di vita impasto	8 ore
Tempo di registrazione	Superiore a 50 min
Pedonabilità	12-24 ore
Adesione Iniziale a 28 giorni	≥ 2 N/mm ²
Adesione dopo azione del calore	≥ 2 N/mm ²
Adesione dopo immersione in acqua	≥ 1,3 N/mm ²
Adesione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1,5 N/mm ²
Classe	EN 12004 come C2TE-S1-ISO 13007-1 come C2TE-S1



CAVIFLEX S1

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.

Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. Si consiglia l'uso dei guanti per la posa del prodotto.

IMBALLO

Sacchi da 25 kg

Pallet da 1600 kg

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontana da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore 12 mesi.

CA.VI. S.R.L.

Sede Legale: Via Abate Meli 51 – 92020 Palma di Montechiaro (AG)

Sede Operativa: Stada Provinciale per Marina Km 2 – 92020 Palma di Montechiaro (AG)

P.Iva 03033230842 – amministrazione@cavisrl.it