

CAVIQUARZ

DESCRIZIONE

Caviquarz è un prodotto elastico con un'ottima resistenza meccanica, idrorepellente con pigmenti solidi alla luce e polvere di quarzo, un prodotto dalla grande copertura.

PREPARAZIONE E POSA IN OPERA

Ripulire i supporti nuovi da eventuali residui di polveri e impurità di qualsiasi genere ed assicurarsi che siano ben asciutti. In caso di supporti già verniciati rimuovere eventuali distacchi di vecchia vernice mediante raschiatura e applicare la prima mano un po' più diluita per favorire l'assorbimento.

Il prodotto si diluisce con acqua pulita fino ad uniformare il composto.

APPLICAZIONE

Applicare ad intervalli di 6-8 ore due mani di prodotto attraverso un rullo.

DATI TECNICI

Miscelazione per applicazione a Pennello	Acqua al 20-25%
Miscelazione per applicazione a Rullo	Acqua al 15-20%
Miscelazione per applicazione a Spruzzo	Acqua al 25-30%
Essiccazione al tatto	40 minuti
Essiccazione completa	24 ore
Tempo attesa tra prima e seconda mano	6-8 ore
Reazione al fuoco EN 13501-1	Incombustibile A1
Natura	Liquido
Resa	0,4-0,5 ℓ/m^2 in due mani diluito con acqua

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.

Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. Si consiglia l'uso dei guanti per la posa del prodotto.

IMBALLO

Sacchi da 25 kg
Pallet da 1600 kg

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontana da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore 12 mesi.