

FONDOSIL

DESCRIZIONE

Fondosil consolida la superficie del supporto minerale innescando il processo di silicazione, utilizzato per la successiva posa di pittura o intonaco.

PREPARAZIONE E POSA IN OPERA

Il supporto deve essere ben asciutto e maturo con umidità inferiore al 10%, pulire eventuali residui, in presenza di vecchie pitture rimuoverle completamente livellando il supporto con malte compatibili con il prodotto. Diluire il prodotto con acqua pulita mescolandolo fino ad ottenere un composto uniforme.

APPLICAZIONE

Applicare in unica passa a mezzo rullo, pennello o spruzzo.

DATI TECNICI

Miscelazione	Acqua al 15-20%
Resa	Circa 0.2l/m ² per mano diluito con acqua
Permeabilità	<0,02 Kg/m ²
Tempo di attesa tra una mano e l'altra	12 ore
Essiccazione al tatto	40 minuti
Essiccazione completa	12 ore
Legante Chimico	Silicato di potassio con dispersione acrilica
Reazione al fuoco EN 13501-1	Incombustibile 0
Natura	Liquido

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. Si consiglia l'uso dei guanti per la posa del prodotto.

IMBALLO

Secchi da 5 litri

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontana da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore 12 mesi.