

# Integral rinzaffo

## CARATTERISTICHE

**INTEGRAL RINZAFFO** è una malta di aggancio a base cementizia per la preparazione di superfici interne ed esterne da intonacare.

Viene usato su murature poco omogenee come pietre in tufo, mattoni pieni, calcestruzzo prefabbricato, ecc.

La base cementizia e gli speciali additivi di cui è composto permettono una efficace aderenza all'intonaco da applicare.

## RACCOMANDAZIONI D'USO

Verificare che il sottofondo sia resistente e pulito

Non applicare in presenza di gelo o rischio di gelata durante l'asciugamento.

Non applicare con pioggia o in presenza di forte vento.

Non applicare su gesso, superfici polverose o sfarinate.

Temperatura di applicazione da +5° a +35 °C.

## APPLICAZIONE

Alcune ore prima di applicare è consigliabile bagnare il supporto con acqua.

Preparare l'impasto con circa il 6 litri di acqua per ogni sacco di **INTEGRAL RINZAFFO**.

Procedere all'applicazione manuale con cazzuola in maniera non uniforme e chiudendo le grosse imperfezioni della superficie. Ricordare che non si deve lisciare per favorire l'effetto di aggancio con l'intonaco successivo.

Attendere almeno 48 ore prima dell'applicazione dell'intonaco.

## DATI TECNICI

**CONFEZIONE: SACCHI DA Kg 25**

**COLORI: BIANCO E GRIGIO**

**TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO : 60 MINUTI**

**ACQUA D'IMPASTO: CIRCA 6 Lt. Per OGNI SACCO DA 25 Kg**

**CONSUMO: 5 Kg x Mq.**

**RESA MEDIA PER CONFEZIONE : 5 Mq.**

**N.B. I VALORI DI CONSUMO E RESA SONO DA INTENDERSI INDICATIVI, VARIANDO IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E DEI SOTTOFONDI.**