

**Rimural**  
DIAMO COLORE E SOLUZIONI ALL'EDILIZIA**MALTEX 320****CE**  
EN 998-2**CARATTERISTICHE**

**MALTEX 320** è una malta speciale fibrorinforzata premiscelata in polvere per restauri e risanamenti di murature, a ritiro controllato e resistente ai solfati. Particolarmente indicata nella ristrutturazione di elementi lesionati o ammalorati, quali: pilastri e travi in calcestruzzo armato, pavimenti, balconi, ecc.  
**MALTEX 320** è una malta per il ripristino all'esterno di pareti, colonne, divisori ecc. con requisiti strutturali, in conformità dalla norma **EN 998-2**.

**RACCOMANDAZIONI D'USO**

Non applicare in presenza di pioggia o gelo.  
Temperatura d'applicazione: da +5° a + 30°  
Non applicare su sottofondi sporchi o in fase di distacco.

**APPLICAZIONE**

Preparare la superficie rimuovendo le parti staccate o friabili, pulire e rimuovere eventuali residui di ruggine, grasso, oli o vernici precedentemente applicate fino ad arrivare al sottofondo solido e resistente. Per le strutture in ferro è consigliabile applicare una mano di malta passivante antiruggine **MURALFER MONO-K**. Preparare l'impasto aggiungendo gradualmente acqua e mescolando fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi. Fare attenzione al quantitativo da usare ogni volta, considerando che il tempo di presa è di circa 35 - 40 minuti a 20°C. e +50 % U.R..C ondizioni ambientali diverse variano il tempo di lavorazione. Stendere la malta a spruzzo o con cazzuola a strati da 15-20 mm. fino a coprire completamente la zona interessata. Infine rifinire con frattazzo quando la malta è in fase di asciugatura.

**DATI TECNICI****COLORE DELL'IMPASTO: GRIGIO****CONFEZIONE: SACCHI DA Kg 25****ACQUA D'IMPASTO: 5 litri per confezione da 25 Kg****RESA: 18 Kg/m<sup>2</sup> (SPESSORE 1 cm)****SPESSORE MASSIMO PER MANO: 3,5 cm****PH DELL'IMPASTO: >12****MASSA VOLUMICA DELLA MALTA INDURITA:  
2050 kg/dm<sup>3</sup>****RESISTENZA A COMPRESIONE****52,84 N/mm<sup>2</sup> (a 28 giorni)**

**N.B. I VALORI DI CONSUMO E RESA SONO DA INTENDERSI INDICATIVI,  
IN QUANTO VARIANO IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E DEI SUPPORTI**