

Rasante 2 fibrorinforzato

CARATTERISTICHE

RASANTE 2 FIBRORINFORZATO è un rasante cementizio a finitura civile, a base di cemento Portland, inerti selezionati, fibre sintetiche e additivi specifici che conferiscono al prodotto una migliore adesione con ottima lavorabilità.

RASANTE 2 FIBRORINFORZATO è ideale per uniformare e livellare pareti e soffitti sia all'esterno che all'interno su intonaci a base cementizia, pannelli in gasbeton e calcestruzzo, soprattutto nei supporti da rivestire con finiture sintetiche o minerali tipo *ACRYLINE, SILIMURAL COVER, ALBASIL, SILAN-RIV, RIMURQUARTZ GRAFFIATO, ACRYQUARTZ, SILAN-PAINT, SILIMURAL PAINT.*

RACCOMANDAZIONI D'USO

I supporti devono essere solidi, asciutti e stagionati, esenti da polveri, efflorescenze saline, grassi o quant'altro ne pregiudichi l'adesione.

Non applicare su supporti incompatibili, gesso, legno, o rivestimenti plastici.

Non applicare con temperature al di sotto di +5° o superiore a +35°

APPLICAZIONE

Versare in un contenitore idoneo 22 % (circa 5,5 litri) d'acqua potabile per confezione di **RASANTE 2**. Con l'aiuto di un agitatore meccanico a basso numero di giri, mescolare accuratamente fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, ed infine lasciarlo riposare per qualche minuto. Rimescolare brevemente e proseguire con l'applicazione.

Applicare in due mani con frattazzo di acciaio, Infine rifinire con frattazzo di spugna inumidito.

Attendere una completa stagionatura prima di applicare i rivestimenti di finitura.

DATI TECNICI

CONFEZIONE : SACCHI DA KG. 25	COLORAZIONE: BIANCO O GRIGIO
SPESSORE DI APPLICAZIONE: da 2 a 4 mm.	CONSUMO: da 4,5 a 5,5 Kg /mq. in due mani
CARATTERISTICHE MESSA IN OPERA	
PESO SPECIFICO DELL'IMPASTO: 1,6 Kg/dm ³	
ACQUA D'IMPASTO: 25% (6,25 L. per sacco da Kg. 25)	
GRANULOMETRIA : < 0,9 mm	
TEMPO DI LAVORABILITA' DELL'IMPASTO: circa 4 ORE	
RESA: da 4,5 a 5,5 mq. per confezione	
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE	



I VALORI DI CONSUMO E RESA SONO DA INTENDERSI INDICATIVI,
VARIANDO IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E DEI SOTTOFONDI.