

SILIMURAL COVER

CARATTERISTICHE

SILIMURAL COVER è un rivestimento a base di silicato di potassio (secondo norma DIN 18363) per interni ed esterni. La reazione chimica di questi fa sì che *SILIMURAL COVER* diventi parte integrante dell'intonaco di fondo, consolidandolo nel medesimo tempo.

SILIMURAL COVER contiene silicato di potassio in dispersione acquosa opportunamente modificato, ed inoltre, una volta applicato presenta i seguenti vantaggi:

- buona permeabilità al vapore acqueo (traspirabilità);
- ottima idrorepellenza, grazie alla presenza di speciali additivi silani.
- impedisce la formazione di alghe e muffe;
- elevata resistenza alla abrasione a umido

Disponibile nelle versioni: *SPATOLATO* con effetto graffio circolare e *COMPACT* con effetto compatto uniforme.

RACCOMANDAZIONI D'USO

I supporti devono essere solidi, asciutti e stagionati, esenti da polveri, efflorescenze saline, grassi o quant'altro ne pregiudichi l'adesione.

Pre-trattare il supporto (*RASANTE 1*, *RASOKOL KAPPA*, *RASOKOL 100*, *RASOKOL 50*) con una mano di *SILIMURAL FONDOCOLOR* diluito con acqua potabile al 10 % max.

Non applicare sui supporti metallici, legno, o altri supporti incoerenti.

Non applicare in presenza di forte vento o elevata umidità.

Non applicare in presenza di sole battente in parete soprattutto nei periodi caldi.

Proteggere dalla pioggia le facciate per il tempo necessario alla completa filmazione del prodotto (24-48 ore 23°C 50% UMR).

Non applicare con temperature al di sotto di + 5°C o superiore a +35°C

APPLICAZIONE

Nelle superfici molto ampie si consiglia di applicare il prodotto senza interruzioni per evitare l'asciugamento discontinuo.

Il prodotto va mescolato, e successivamente applicato con frattazzo di acciaio, infine rifinire con frattazzo di plastica seguendo un movimento rotatorio.

DATI TECNICI

Confezione: Fustino da Kg 25

Colori: Tinte Cartella

Diluizione: pronto all'uso

Ph : 10,8

Temperatura minima di filmazione: +5°C

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE