



SILICAM 1.2/1.5

DESCRIZIONE

Silicam a base di silicati di potassio ad effetto granuloso è un intonaco minerale in formato pasta pronto all'uso. Dalle proprietà idrorepellenti con buona resistenza alle abrasioni e ritenzione del colore è adatto alla rifinitura e protezione delle facciate.

PREPARAZIONE E POSA IN OPERA

Il prodotto va posato direttamente sull'intonaco, presentandosi già pronto solo in rari casi necessita di una piccola aggiunta di acqua pulita che deve essere mescolata fino ad una consistenza uniforme.

APPLICAZIONE

Agitare meccanicamente il prodotto prima dell'applicazione, applicando il primer nelle 12 ore antecedenti all'applicazione. Il prodotto va steso con frattazzo inox lisciando la superficie lasciando leggermente appassire il prodotto e ripassandolo con movimenti rotatori con un frattazzo di plastica fino ad ottenere un superficie uniforme.

DATI TECNICI

Miscelazione	Prodotto pronto all'uso
Conducibilità termica	-0,70 W/mK
Tempo di attesa tra una mano e l'altra	12 ore
Essiccazione al tatto	40 minuti
Essiccazione completa	24 ore
Granulometria	1.2/1.5
Resa 1.2	2 – 2.2 kg/m ²
Resa 1.5	2.2 – 2.4 kg/m ²
Reazione al fuoco EN 13501-1	Incombustibile A1
Natura	Pasta

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.

Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. Si consiglia l'uso dei guanti per la posa del prodotto.

IMBALLO

Secchi da 25 kg
Pallet da 1600 kg

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontana da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore 12 mesi.

CA.VI. S.R.L.

Sede Legale: Via Abate Meli 51 – 92020 Palma di Montechiaro (AG)

Sede Operativa: Stada Provinciale per Marina Km 2 – 92020 Palma di Montechiaro (AG)

P.Iva 03033230842 – amministrazione@cavisrl.it